Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Кремнезёмная ткань КТ



Кремнезёмная огнеупорная ткань КТ применяется для высокотемпературной изоляции: температура применения до 1200 °С при кратковременном воздействии, до 1000 °С при длительном использовании. Кремнеземная ткань имеет низкую теплопроводность и высокую стойкость к тепловому удару. Она обладает превосходными электроизоляционными свойствами при высоких температурах.

Температура эксплуатации: от -250 °С до +1200 °С.

Кремнеземные ткани применяются в различных отраслях промышленности. Основное назначение: изготовление сварочных покрывал, огнеупорных подложек и т.п. для защиты оборудования, в том числе турбин и печей от искр, брызг расплавленного металла, избыточного тепла. Может служить обкладкой для теплоизоляционных матов из базальтового супертонкого волокна.

Состав:

Ткань производится из крученых кремнеземных нитей с помощью полотняного переплетения.

Преимущества:

- Негорючесть и низкая теплопроводность
- Надёжность и прочность
- Экологичность
- Инертность к кислотам, щелочам, расплавленному металлу

Технические характеристики	Показатели
Тип переплетения нитей	полотняный
Длина рулона, м	88-150
Поверхностная плотность, г/м²	180
Массовая доля SiO_2	94-96 %
Плотность нитей по основе / по утку, нитей/см	10 / 10
Разрывная нагрузка по основе / по утку, не менее Н (кгс)	490 / 392
Цвет	белый с лёгким желтоватым отблеском

Гарантии и хранение

Гарантийный срок хранения ткани со дня изготовления - 3 года при условии хранения в сухих закрытых помещениях и влажности не более 80%

Позвоните прямо сейчас, чтобы получить бесплатную консультацию!
+8-800-707-41-90

Узнать больше о продукции

ВЗТМ ОБМ EXPERT FIRE EXPERT ISOL