Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: 8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Стеклоткань Э3-200

Стеклоткань производится из стеклонити, выполненной из алюмоборосиликатного стекла на парафиновой эмульсии.

Электроизоляционная стеклоткань также обладает тепло и звуко- изоляционными свойствами. Ткань Э3-200 не воспламеняемый, не горючий, химически устойчивый, не поверженный коррозии материал.



Температура эксплуатации: от -200 °С до +400°°С.

Состав:

Нити для ткани вырабатываются из алюмоборосиликатного состава стекла с применением замасливателя «парафиновая эмульсия». Для придания ткани особых качеств стеклянные нити покрывают полимерами.

Преимущества:

- Негорючесть
- Надёжность и прочность
- Долговечность
- Высокая химическая стойкость
- Устойчивость к влаге

Технические характеристики	Показатели
Тип переплетения нитей	полотняный
Цвет	белый
Ширина рулона, м	1
Толщина, мм	0,19
Плотность, г/м²	120
Поверхностная плотность, г/м²	200
Плотность нитей по основе / по утку, нитей/см	10 / 9
Разрывная нагрузка по основе / по утку, не менее Н (кгс)	1127 / 1078

Технология нанесения

В качестве внешней обкладки ткань необходимо укладывать внахлест и закреплять с помощью сопутствующих материалов – алюминиевого скотча, хомутов, проволоки или монтажной ленты.

Гарантии и хранение

Гарантийный срок хранения ткани со дня изготовления - 2 года при условии хранения в сухих закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 80%.

Позвоните прямо сейчас,
чтобы получить
бесплатную консультацию!
+8-800-707-41-90

Узнать больше о продукции

ВЗТМ ОБМ EXPERT FIRE EXPERT ISOL