Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: +8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Грунтовка универсальная Expert Primer



Грунтовка антикоррозионная ГФ-021 универсальная Expert Primer предназначена для грунтования предварительно очищенных поверхностей из металла, древесины.

Не является самостоятельным покрытием, может использоваться для кратковременной защиты металла от коррозии перед финишной окраской. Объектами применения могут быть любые здания и сооружения гражданского и промышленного назначения.

Состав можно использовать как транспортировочный грунт. На грунт легко наносятся краски и эмали на водной основе и на органических растворителях.

Expert Primer можно использовать в огнезащитных системах и для подготовки поверхностей для нанесения декоративных покрытий.

Состав:

Алкидный лак, пигменты, наполнители, растворители, сиккатив, целевые добавки

Преимущества:

- Универсальная
- Легко наносится
- Быстро сохнет
- Обеспечивает высокопрочное соединение
- Препятствует образованию коррозии
- Соответствует ГОСТ 25129-82 и ГОСТ 51693-2000

Технические характеристики	Показатели
Цвет состава	серый / красно-коричневый
Внешний вид готового покрытия	однородная матовая поверхность, без трещин, кратеров и морщин
Температура нанесения, °С	от +5 до +30
Расход на 1 слой, г/м²	70-160
Инструменты для нанесения	аппарат безвоздушного давления, кисть, валик
Время высыхания (при температуре при температуре (20 ± 2) °С и влажности воздуха не более 80 %), не более, ч	3
Время полного набора прочности, ч	24 время может увеличиваться при понижении температуры и при увеличении влажности воздуха
Рекомендованное количество слоев	1-2
Температура эксплуатации покрытия, °С	от -45 до +40
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	54-60
Эластичность пленки при изгибе не более, мм	1
Степень перетира, не более, мкм	40
Масса нетто, кг	25

Юр./Почт. адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
БЦ «Союзный», ул. Свободы, д. 15, 2 этаж
Тел: +8-800-707-41-90
www.mikizol.ru

Технология нанесения

Грунтовку тщательно перемешать до однородности. Если при хранении на поверхности обрадовалась пленка – ее предварительно необходимо удалить. В случае необходимости грунтовку можно разбавить, используя в качестве растворителя ксилол.

Деревянные поверхности, предназначенные для окраски должны быть очищены от пыли, грязи и от непрочно держащегося старого покрытия, рекомендуется обработка наждачной шкуркой с последующим обеспыливанием; металлические – от ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений.

Если поверхность была окрашена ранее, непрочные слои старой краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой.

Грунтовка наносится кистью, валиком или распылителем на тщательно очищенную, подготовленную, сухую поверхность. Подготовленную грунтовку наносят на защищаемую поверхность при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С.

Расход: 1 кг грунтовки на 6-14 м² (70-160 г/м²). Расход может изменяться в зависимости от способа нанесения.

Внимание! Грунтовка не является финишным покрытием.

Гарантии и хранение

Срок хранения грунтовки универсальной Expert Primer – 6 месяцев с даты изготовления.
Температура транспортировки и хранения от -10 ^{0}С до +40 ^{0}С.

Меры безопасности

Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими материалами.
Очистка инструмента: малярные инструменты очищают водой.
Грунтовку не сливать в канализацию, водоемы, на землю! После полного высыхания остатков грунтовки ГФ-021 в банке, утилизировать в плотно закрытой таре как бытовой или строительный мусор.

Позвоните прямо сейчас,
чтобы получить
бесплатную консультацию!
+8-800-707-41-90

Узнать больше о продукции