РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003599

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00217

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ».
ОГРН: 1165275035056; ИНН: 5263125760.
Юридический адрес и фактический адрес: 603037, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, лит. Л, пом. 2.
Телефон: +78005054890; E-mail: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОБМ».
ОГРН: 1165275035056; ИНН: 5263125760.
Юридический адрес и фактический адрес: 603037, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 6, лит. Л, пом. 2.
Телефон: +78005054890; E-mail: sales@mikizol.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций «EXPERT FIRE-OM», выпускаемая по ТУ 20.30.22-002-03866154-2018 (с Изменением №1). Нанесение – согласно Технологическому регламенту ТР-К-002/15-90-2018.
(См Приложение № 1 на бланках №№ 0003600, 0003601)
Серийный выпуск.

ОКПД 2 20.30.22.110

ТН ВЭД 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ПОЖ/Э-25/10-0051, ПОЖ/Э-25/10-0052, ПОЖ/Э-25/10-0053, ПОЖ/Э-25/10-0054, ПОЖ/Э-25/10-0055, ПОЖ/Э-25/10-0056, ПОЖ/Э-25/10-0057, ПОЖ/Э-25/10-0058, ПОЖ/Э-25/10-0059, ПОЖ/Э-25/10-0060, ПОЖ/Э-25/10-0061 от 22.10.2025 года, выданные Испытательный центр «ПОЖЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ003, сроком действия до 08.01.2026 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.22-002-03866154-2018 «Состав огнезащитный на органической основе» (с Изменением №1), Технологический регламент по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся «EXPERT FIRE-OM» ТР-К-002/15-90-2018

ОБРАЗЕЦ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 22.10.2025 ПО 21.10.2030

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003 * Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА» * РОССИЯ, Г. СЕРПУХОВ *

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003600

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00217
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
срок действия сертификата соответствия с 22.10.2025 по 21.10.2030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57. Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1)	Краска огнезащитная вспучивающаяся для стальных конструкций «EXPERT FIRE-OM», выпускаемая по ТУ 20.30.22-002-03866154-2018 (с Изменением №1), нанесенная согласно Технологическому регламенту ТР-К-002/15-90-2018 обеспечивает:
	7-я группа огнезащитной эффективности (не менее 15 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,38мм и расходе не менее 0,61кг/м² (без учета технологических потерь) на уголке равнополочном с шириной полки 20мм и толщиной 3мм по ГОСТ 8509-93 (приведенная толщина металла 1,5мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	7-я группа огнезащитной эффективности (не менее 15 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,15мм и расходе не менее 0,24кг/м² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 15К1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 4мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	6-я группа огнезащитной эффективности (не менее 30 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,7мм и расходе не менее 1,12кг/м² (без учета технологических потерь) на уголке равнополочном с шириной полки 20мм и толщиной 3мм по ГОСТ 8509-93 (приведенная толщина металла 1,5мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	6-я группа огнезащитной эффективности (не менее 30 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,28мм и расходе не менее 0,45кг/м² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 30Ш2 по ГОСТ 26020-83 (приведенная толщина металла 5,8мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	5-я группа огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при толщине сухого слоя не менее 1,5мм и расходе не менее 2,4кг/м² (без учета технологических потерь) на уголке равнополочном с шириной полки 20мм и толщиной 3мм по ГОСТ 8509-93 (приведенная толщина металла 1,5мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	5-я группа огнезащитной эффективности (не менее 45 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,3мм и расходе не менее 0,48кг/м² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 15К5 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 8мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ Филатов И.О.
подпись — инициалы, фамилия

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003 * Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА» * г. Серпухов

Эксперт (эксперты) _____ Соловьев А.В.
подпись — инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО "ОПЦИОН", Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0003601

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00217
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)
срок действия сертификата соответствия с 22.10.2025 по 21.10.2030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57. Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением №1)	4-я группа огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при толщине сухого слоя не менее 1,81мм и расходе не менее 2,9кг/м² (без учета технологических потерь) на уголке равнополочном с шириной полки 20мм и толщиной 3мм по ГОСТ 8509-93 (приведенная толщина металла 1,5мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	4-я группа огнезащитной эффективности (не менее 60 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,45мм и расходе не менее 0,72кг/м² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 25К6 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 10мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	3-я группа огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при толщине сухого слоя не менее 1,8мм и расходе не менее 2,88кг/м² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 15К1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 4мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	3-я группа огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при толщине сухого слоя не менее 1,44мм и расходе не менее 2,3кг/м² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 30Ш2 по ГОСТ 26020-83 (приведенная толщина металла 5,8мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм
	3-я группа огнезащитной эффективности (не менее 90 минут) при толщине сухого слоя не менее 0,5мм и расходе не менее 0,8кг/м² (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 25К6 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла 10мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05мм

ОБРАЗЕЦ

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ (подпись) Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА» № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003 г. Серпухов

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96